

Описание	Показатель	Допускаемые отклонения
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г/м <sup>2</sup>	80	-3,0/+1,5
Толщина для бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , мкм	104	±2
Жесткость при статическом изгибе (15°), мН в машинном направлении (MD) не менее	100	
Жесткость при статическом изгибе (15°), мН в поперечном направлении (CD) не менее	35	
Шероховатость по Бендтсену, мл/мин не более	300	
Белизна по CIE, %	146	±3
Непрозрачность, %, не менее	91	
Прочность поверхности к выщипыванию, № свечи, не менее	14	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60), г/м <sup>2</sup>	20-30	
Влажность, %	3,9 – 5,3	
Массовая доля золы, %, не менее	18	
Щелочной резерв минимальный, моль/кг	0,4	

Количество листов в пачке 500 (±2 %).

Листы форматами: А4 – 210х297 мм; А3 – 297х420 мм.

Предельные отклонения по формату листа не должны превышать:

- по длине и ширине ±0,5 мм;
- по косине ±0,5 мм.

Бумага сертифицирована на соответствие ГОСТ Р 57641-2017

Устойчива к старению и сертифицирована на соответствие ГОСТ Р ИСО 9706-2000

Система менеджмента сертифицирована на соответствие ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

**Производитель:**

Филиал АО «Группа «Илим» в г. Коряжме,

Россия, 165651, г. Коряжма, Архангельская обл., ул., им. Дыбцына, д. 42

✉ officerpaper@ilimgroup.ru 🌐 Сайт АО «Группы «Илим» ilimgroup.ru

🌐 Сайт офисных бумаг «Илим» officerpaper.ilimgroup.ru